



**Qualitätsprodukt
aus Österreich**



**Nähere Informationen zu unseren
Standorten und Öffnungszeiten
finden Sie unter:**

www.wuerth-hochenburger.at

WH Kalk-Zement Mauermörtel

Art. Nr. 11202856

Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis



ANWENDUNG

Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Betonsteine, Ziegel) bei normalen statischen Anforderungen, Mauermörtel M5 nach EN 998-2.

MATERIALBASIS

Zement, Kalk, klassifizierte Sande.

EIGENSCHAFTEN

Gute Verarbeitbarkeit, gleichbleibende Qualität, gute Steinhafung und gute Kellgängigkeit.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Während der Verarbeitungs- und Trockenphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Frost und zu schneller Austrocknung (direkte Sonneneinstrahlung, warmer Wind) sowie vor nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

UNTERGRUND

Trockene, stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern vorzunässen.

ZUBEREITUNG / VERARBEITUNG

Mit vorgegebener, sauberer Wassermenge im geeigneten Mischer (Mischmaschine oder Zwangsmischer) ca. 2 Min. mischen.

GEFAHRENHINWEISE

Enthält Zement, Kalkhydrat, Sicherheitsdatenblatt beachten!

VERPACKUNG UND LAGERUNG

In feuchteunempfindlichen Papiersäcken verpackt, trocken auf Holzrosten lagern. Lagerfähigkeit mind. 6 Monate.

TECHNISCHE DATEN

▶ Einheit	25 kg/Sack
▶ Körnung	0-3 mm
▶ Literergiebigkeit	ca. 24 l/EH
▶ Wasserbedarf	ca. 5,5 l/EH
▶ Trockenrohichte	ca. 2.000 kg/m ³
▶ Druckfestigkeiten 28d	> 5 N/mm ²
▶ Brandverhalten (EN 13501-1)	A1

Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von der Verarbeitungstechnik ab.